SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

MISTO CEMENTATO 80


Produttore	**MONTEMURLO INERTI S.r.l.** *(Sede legale)* Via Tosco Romagnola, 136 - 56025 PONTEDERA PI	**MONTEMURLO INERTI S.r.l.** *(Sito produttivo)* Via Parugiano di Sotto, 100 - 59013 MONTEMURLO PO
Anno di produzione	2019	
Nome commerciale	**MISTO CEMENTATO 80**	
Descrizione prodotto	Misto cementato per la formazione di strati di fondazione stradale prodotto in impianto	
Norma di riferimento	**UNI EN 14227-1** Miscele granulari legate con cemento per fondi e sottofondi stradali	
Designazione	**0/14 - categoria G2 - Rc=$C_{1.5/2}$**	

COSTITUENTI

Cemento	nome	R 32,5
	tipo	CEM II/B LL
	dosaggio in peso su miscela	80 Kg/mc (5.9%)
Aggregati	Granulato riciclato 0/10	UNI EN 13242
Acqua	dosaggio in peso su miscela	7.0%

PRESTAZIONI

Distribuzione granulometrica	**apertura setaccio UNI**	**Passante**
	setaccio 14 mm	100%
	setaccio 12.5 mm	97%
	setaccio 10 mm	92%
	setaccio 6.3 mm	58%
	setaccio 4 mm	42%
	setaccio 2 mm	28%
	setaccio 0,5 mm	16%
	setaccio 0,25 mm	12%
	setaccio 0,063 mm	7.5%



Contenuto ottimale acqua	**W_{ott}**	7.0 %
Resistenza a compressione	**Rc**	2,05 N/mm^2
Resistenza a trazione indiretta	**Rti**	0,29 N/mm^2
Compattezza		NPD
Indice di Portanza immediata	**IPI**	NPD
Lavorabilità		NPD