SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

MISTO CEMENTATO R80

Produttore	**MONTEMURLO INERTI S.r.l.** *(Sede legale)* Via Tosco Romagnola, 136 - 56025 PONTEDERA PI	**MONTEMURLO INERTI S.r.l.** *(Sito produttivo)* Via Parugiano di Sotto, 100 - 59013 MONTEMURLO PO
Anno di produzione	2019	
Nome commerciale	**MISTO CEMENTATO R80**	
Descrizione prodotto	Misto cementato per la formazione di strati di fondazione stradale prodotto in impianto	
Norma di riferimento	**UNI EN 14227-1** Miscele granulari legate con cemento per fondi e sottofondi stradali	
Designazione	**0/31.5 - categoria G2 - Rc=$C_{5/6}$**	


COSTITUENTI

Cemento	nome	R 32,5
	tipo	CEM II/B LL
	dosaggio in peso su miscela	80 Kg/mc (6.1%)
Aggregati	Stabilizzato Riciclato 0/30	UNI EN 13242
Acqua	dosaggio in peso su miscela	10.0%

PRESTAZIONI

Distribuzione granulometrica

apertura setaccio UNI	Passante
setaccio 31.5 mm	100%
setaccio 20 mm	83%
Setaccio16 mm	67%
setaccio 10 mm	47%
setaccio 4 mm	28%
setaccio 2 mm	24%
setaccio 0,5 mm	18%
setaccio 0,25 mm	16%
setaccio 0,063 mm	12.3%



Contenuto ottimale acqua	**W_{ott}**	10.0 %
Resistenza a compressione	**Rc**	6,68 N/mm^2
Resistenza a trazione indiretta	**Rti**	0,60 N/mm^2
Compattezza		NPD
Indice di Portanza immediata	**IPI**	NPD
Lavorabilità		NPD