SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

MISTO CEMENTATO 100

Produttore	**MONTEMURLO INERTI S.r.l.** *(Sede legale)* Via Tosco Romagnola, 136 - 56025 PONTEDERA PI	**MONTEMURLO INERTI S.r.l.** *(Sito produttivo)* Via Parugiano di Sotto, 100 - 59013 MONTEMURLO PO
Anno di produzione	2019	
Nome commerciale	**MISTO CEMENTATO 100**	
Descrizione prodotto	Misto cementato per la formazione di strati di fondazione stradale prodotto in impianto	
Norma di riferimento	**UNI EN 14227-1** Miscele granulari legate con cemento per fondi e sottofondi stradali	
Designazione	**0/14 - categoria G2 - Rc=$C_{2.3/3}$**	


COSTITUENTI

Cemento	nome	R 32,5
	tipo	CEM II/B LL
	dosaggio in peso su miscela	100 Kg/mc (7,4%)
Aggregati	Granulato riciclato 0/10	UNI EN 13242
Acqua	dosaggio in peso su miscela	7.0%

PRESTAZIONI

Distribuzione granulometrica

apertura setaccio UNI	Passante
setaccio 14 mm	100%
setaccio 12.5 mm	97%
setaccio 10 mm	92%
setaccio 6.3 mm	59%
setaccio 4 mm	43%
setaccio 2 mm	30%
setaccio 0,5 mm	19%
setaccio 0,25 mm	15%
setaccio 0,063 mm	10,1%



Contenuto ottimale acqua	**W_{ott}**	7.0 %
Resistenza a compressione	**Rc**	2,84 N/mm^2
Resistenza a trazione indiretta	**Rti**	0,33 N/mm^2
Compattezza		NPD
Indice di Portanza immediata	**IPI**	NPD
Lavorabilità		NPD